



TCP™300PS-09-02A為兆科電子材料科技自主開發之產品,是一款導熱工程塑料因應普通外觀機構件而研發的,其兼具優異的熱傳導效能並減輕了一般铝制件30% 的重量。

## 應用

TCP™300PS-09-02A可以使用於降低發熱的機構中,如 LED液晶顯示屏背光管,LED電視,LED 燈具如MR16。它也可以替代一般的铝制散熱片。

## 特性

- 》良好的热传导率: **0.9 W/mK**
- 》優異的熱傳導效能與一般工程塑料相匹配。
- 》相較於一般铝制散熱機構重量減輕30%。
- 》在注塑模具下易於成形。
- 》優於一般铝壓鑄件的產能。
- 》在外觀機構設計上提供更靈活的彈性及空間。
- 》耐燃等級達UL94 V-0。

### TCP™300PS-09-02A 特性表

項目	測試方法	單位	标准數據
<b>物理性質</b>			
材質	*****	*****	尼龍/聚苯硫醚
顏色	Visual	*****	黑色
熔融指數	GB/T 3682-2000	g/10min	64.85
比重	GB/T 1033.1-2008	g/cm <sup>3</sup>	1.7
收縮率	GB/T 17037.4-2003	%	0.3~0.6
使用溫度範圍	*****	°C	(-30 - 150)
<b>機械性能</b>			
拉伸強度	GB/T 1040.2-2006	Mpa	75.8
彎曲強度	GB/T 9341-2008	Mpa	75.1
彎曲模量	GB/T 9341-2008	MPa	9500
簡支梁缺口衝擊-1/8	GB/T1843-2008	J/m <sup>2</sup>	22.12
<b>電氣性能</b>			
擊穿電壓(厚度1mmT以上)	ASTM D149	VAC	>10000
介電常數	ASTM D150	MHz	4.5
體積電阻率	ASTM D257	Ohm-meter	7.0 X 10 <sup>9</sup>
<b>熱性能</b>			
熱變形溫度	ASTM D648	°C	170
導熱率(垂直傳導)	ASTM E1461	W/m-K	0.9
耐燃等級	Min. thick. 1.0mm	Class	V-0

\*以上數據是典型值,不應該用來設立做為產品規範。根據這些屬性在機器使用過程中可能會有所不同。欲瞭解更多資訊,請直接聯繫兆科技術部。

產品導航(點擊) → 導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑



加拿大 Canada:

TEL: +001-604-2998559

台灣 Taiwan:

TEL: +886-2-22771007

東莞 Dongguan:

TEL: +86-769-3881208

昆山 Kunshan:

TEL: +86-512-57816297

成都 Chengdu:

TEL: +86-28-62379168

即時通訊工具(點擊)

E-mail: sales@thermazig.com

E-mail: jerry@ziitek.com.tw

E-mail: jerry@ziitek.com

E-mail: kelvin@ziitek.com

E-mail: service\_cd@ziitek.com

以上資料與說明相信是可靠的但不作為法律的解釋或保證。用戶須進行充分的測試與確認上述訊息適合用戶所提出任何特殊的产品與應用。

TCP™300PS-09-02A 射出參數建議		數值範圍
料桶溫度	一段 / °C	250-280°C
	二段 / °C	260-290°C
	三段 / °C	250-270°C
嘴溫 / °C		270-290°C
熔體溫度 / °C		270-290°C
烘料溫度 / °C		100-120°C 4H
模溫 / °C		依機台噸位
注塑壓力 / Bar		依機台噸位
注塑速度 / mm/s		中速
備註： ①以上資料來源於我司實驗室、僅供參考，不能作為產品標準引用。		

## 安全及處理注意事項

按正確的操作規程,塑膠加工區應有良好的通風。塑膠在加工過程中超過熔融溫度時會釋放出含有分解物質的煙霧,此類煙霧可能具刺激性。在大多數情況下,一般良好的通風便已足夠;當需要時,應使用局部抽氣通風方法。如在工作中會接觸到飛揚的微粒而對眼睛造成傷害時,便要配戴防護目鏡,處理本樹脂時,如有需要可戴上隔熱手套作保護。TCP™300PS-09-02A應按照良好的工業規範。如需詳細資訊,欲瞭解更多資訊,請直接聯繫兆科科技。

## 供應形式和標準包裝

TCP™300PS-09-02A是以普通聚乙烯顆粒包裝袋的形式提供。  
每袋淨重25KG。欲瞭解更多資訊,請聯繫我們。

產品導航(點擊) → 導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑



加拿大 Canada:  
TEL: +001-604-2998559

台灣 Taiwan:  
TEL: +886-2-22771007

東莞 Dongguan:  
TEL: +86-769-38801208

昆山 Kunshan:  
TEL: +86-512-57816297

成都 Chengdu:  
TEL: +86-28-62379168

即時通訊工具(點擊) E-mail: sales@thermazig.com E-mail: jerry@ziitek.com.tw E-mail: angus@ziitek.com E-mail: kelvin@ziitek.com E-mail: service\_cd@ziitek.com

以上資料與說明相信是可靠的但不作為法律的解釋或保證,用戶須進行充分的測試與確認上述訊息適合用戶所提出任何特殊的产品与应用。